

Technisches Merkblatt

Rupf & Co. AG Lack- und Farbenfabrik CH - 8152 Glattbrugg

Tel. +41 (0)44 809 69 69 / info@ruco.ch Fax +41 (0)44 809 69 99 / www.ruco.ch

Ausgabe: August 2019

ANTISCHIMMEL - ZUSATZ

(Filmfungizid für wässrige + lösemittelhaltige Anstrichstoffe)

Allgemeine Beschreibung

Produktbeschreibung Wasserunlösliches Filmfungizid zur Herstellung von schimmelfesten

Anstrichstoffen auf Wasser- und Lösemittelbasis.

Wirkstoff: 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on mit fungizider Wirkung

Zulassungsnr.: CHZN0701 Filmschutzmittel für gewerbliche Verwender

Eigenschaften - ergibt einen guten Beschichtungs- und Oberflächenschutz gegen Schimmel-

und Fäulnispilze, Bläue, Algen etc.

- kann problemlos in wässrige und lösemittelhaltige Anstrichstoffe eingerührt

werden

Anwendung Für Anstriche in schimmelpilzgefährdeten Räumen (Bäder, Küchen, etc.), wo

durch häufig auftretende Feuchtigkeit mit Schimmelpilzbefall zu rechnen ist. Für pilz- und schimmelfeste Anstriche im Aussenbereich (Fassaden, Täfer und

Schalungen, Gebälk, Untersichten, Fachwerk etc.).

Besonders empfehlenswert als Zusatz für die Schlussanstriche von RUCO-LINOL Oelfarbe, SAMICOLOR Solid, Acryl- und Dispersionslacke wie SATA-CRYL, RUCOCOLOR Haus- und Holzdispersion (wirkt hauptsächlich gegen

den Befall von Bläue und Schimmelpilzen).

Lieferform Aussehen: gelbliche Flüssigkeit (in Wasser emulgierbar)

Gebinde Kunststoff-Flaschen; 250 ml - 1kg - 5 kg

Lagerung In gut verschlossenen Originalgebinden bis 1 Jahr.

Gefrierbeständig bis - 10°C.

Technische Daten

Spez. Gewicht 0.96 g/ccm

Wirkstoffgehalt 6,9 % (2-Octyl-2H-isothiazol-3-on)

Antischimmel - Zusatz 2

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Applikation Der RUCO-Antischimmel-Zusatz wird mit Rührwerk oder von Hand gut in

die streichfertigen Farben eingerührt.

Vorbehandlung Reinigung und Vorbehandlung verschimmelter Untergründe:

a) Mit Fungizid-Lösung (RUCO-Fungizid-Konzentrat 1: 10 verdünnt) und

einer Bürste oder einem Schwamm nass vorreinigen

Dosierung <u>Empfohlene Zusatzmengen:</u>

- Aussendispersionen, Acryllacke, Oelfarben 1,0 - 1,5 %

Haus- und Holzdispersionen etc.

- Innendispersionen, KH-Wandmattfarben: 0,7 - 1,0 %

Putze, Leimfarben etc.

Anstrichaufbau Nach der Sanierung der verschimmelten Untergründe (siehe Merkblatt RUCO-

Fungizid-Konzentrat) können die getrockneten Flächen mit den schimmelfest

eingestellten Anstrichstoffen überarbeitet werden.

Gerätereinigung mit Wasser

Waschwasser nicht in Oberflächengewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Sicherheitsdaten

Kennzeichnung s. aktuelles Sicherheitsdatenblatt oder Etikett

Vorsichtsmassnahmen Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. Nicht in die Umwelt gelangen lassen.

Verschüttete Mengen aufnehmen. Beim Einrühren Spritzer vermeiden.

RID/ADR UN1760 8 III Ätzender flüssiger Stoff N.A.G. (2-Octyl-2H-isothiazol-3-on)

Entsorgungscode 16 03 05

Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.