



**VSLF**  
VERBAND SCHWEIZERISCHER  
LACK- UND FARBENFABRIKANTEN

**USVP**  
UNION SUISSE DES FABRICANTS  
DE VERNIS ET PEINTURES



## VSLF-Produktedeclaration

Datum

12.11.2013

Firma

**F. Fiocchi AG, Alte Dübendorferstrasse 3, 8305 Dietlikon**

Handelsname

Atmos

### 1.1. Produkt-Charakterisierung

Innendispersionsfarbe nach DIN EN 13300

### 1.2. Farbe

weiss und abgetönt

### 2. Bindemittel

Styrol-Acrylat-Copolymer

Gew. %

3.9

### 3. Pigmente

Gew. %

#### 3.1. anorganische Pigmente

Titandioxid

7.9

Chromoxidgrün

Eisenoxide

Mischphasenpigmente

#### 3.2. organische Pigmente

Gew. %

Russe

Buntpigmente

#### 3.3. Korrosionsschutzpigmente

Gew. %

Zinkstaub

Zinkphosphat

|             |                                           |                     |                |
|-------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------|
| <b>4.</b>   | <b>Füllstoffe</b>                         |                     | Gew. %         |
|             | Calciumcarbonate                          | _____               | 55.0           |
|             | Schwerspat                                | _____               | _____          |
|             | Talkum/Feldspat                           | _____               | _____          |
|             | Siliciumdioxid                            | _____               | _____          |
|             | _____                                     | _____               | _____          |
| <b>5.</b>   | <b>Lösungsmittel</b>                      |                     | Gew. %         |
|             | Aliphatische KW                           | _____               | _____          |
|             | Aromatengehalt                            | _____               | _____          |
|             | Aromatische KW                            | _____               | _____          |
|             | Alkohole                                  | _____               | 0.4            |
|             | _____                                     | _____               | _____          |
|             | Glykole                                   | _____               | _____          |
|             | _____                                     | _____               | _____          |
|             | Ester                                     | _____               | _____          |
|             | Ketone                                    | _____               | _____          |
|             | _____                                     | _____               | _____          |
|             | Wasser                                    | _____               | ca. 33         |
| <b>6.</b>   | <b>Additive</b>                           |                     | Gew. %         |
| <b>6.1.</b> | <b>Trockenstoffe</b>                      |                     | (Metallgehalt) |
|             | Kobalt                                    | _____               | _____          |
|             | Mangan                                    | _____               | _____          |
|             | Zirkon                                    | _____               | _____          |
|             | Zink                                      | _____               | _____          |
|             | Calcium                                   | _____               | _____          |
| <b>6.2.</b> | <b>Hautverhinderungsmittel</b>            |                     | Gew. %         |
|             | _____                                     | _____               | _____          |
| <b>6.3.</b> | <b>Andere Additive</b>                    |                     | Gew. %         |
|             | Weichmacher                               | _____               | _____          |
|             | Verdickungsmittel                         | Cellulosederiv., PU | 0.7            |
|             | Netzmittel                                | Polyacrylat         | 0.1            |
|             | Entschäumer                               | Weissöl             | 0.2            |
|             | Alkaliphosphat                            |                     | 0.1            |
| <b>7.</b>   | <b>Film- und Topfkonservierungsmittel</b> |                     | Gew. %         |
|             | Kombination aus 2.5% MIT + 2.5% BIT       |                     | 0.3            |
|             | _____                                     | _____               | _____          |
| <b>8.</b>   | <b>Biozide</b>                            |                     | Gew. %         |
|             | _____                                     | _____               | _____          |
|             | _____                                     | _____               | _____          |
|             | _____                                     | _____               | _____          |

#### Bemerkungen

Die Interpretation verlangt fachliche Voraussetzungen. Beachten Sie zusätzlich die Angaben des Technischen Merkblattes und des Sicherheitsdatenblattes. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten oder Hersteller.