



F. Fiocchi AG
Lack- und Farbenfabrik
Alte Dübendorferstrasse 3
8305 Dietlikon
Tel. 044 / 833 25 13
www.fiocchi-farben.ch

Technisches Merkblatt

November 2015

Antik-Rollputz

Struktur – Putzmasse zum rollen und strukturieren

Allgemeine Beschreibung

Produktebeschreibung	Rustikale Kunststoff-Beschichtung für innen , für die verschiedensten Strukturen wie Kloster-Putz, Spachtel-Putz, Quetsch-Putz etc. Gut füllend, sodass unebene Untergründe bereits nach einmaligem Auftragen eine geschlossene, einheitliche Beschichtung erhalten. Bindemittel: Styrol-Acrylat-Copolymer-Dispersion (unverseifbar) Pigmente: Titandioxid Rutil + feiner Sand (0,3 mm)
Eigenschaften	Auf Grund seiner hohen Elastizität erlaubt Antik-Rollputz leichte Risse auf alten oder neuen Mauern zu überbrücken. Antik-Rollputz ist ventilierend und lässt trotzdem keine Feuchtigkeit in den Untergrund eintreten.
Anwendung	Zum Verputzen oder als Strukturanstrich von Mauerwerk und Wänden im Innenbereich . Untergründe: Sichtbeton, Zement- und Kalkputz, Mauersteine, Kunststoffabrieb, Eternit, Altanstriche, Holz etc.
Lieferform	Farbtöne: weiss oder abgetönt nach Muster Glanzgrad: matt Konsistenz: pastös
Gebinde	Plastikeimer à 5 kg / 24 kg
Lagerung	In gut verschlossenen Originalgebinden ca. 1 Jahr Vor Frost schützen !

Technische Daten

Spez. Gewicht	1,8 g/cm ³ (Mittelwert)
Festkörper	83 %
Verbrauch	1 bis 4 kg / m ² , je nach Untergrund und gewünschter Struktur

Beständigkeiten und Filmeigenschaften

Chemikalienresistenz	alkalifest (keine Verseifungsgefahr auf frischem Putz oder Beton)
Waschfestigkeit	sehr gut
Elastizität	sehr gut (dauerelastischer Binder)

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Applikation	Talosche, rollen, spritzen, strukturieren
Vorbehandlung	Der Untergrund muss sauber, trocken und ausreichend erhärtet sein. Kreidende oder stark saugende Flächen müssen mit Tiefgrund vorbehandelt werden. Wasseraktivierbare Flecken (Nikotin, Russ, Teer, Gerbstoffe etc.) mit Haft- und Isoliergrundierung weiss oder Fisolit Aqua-Isoliergrund vv vorstreichen leichte Leimtapeten vornässen und entfernen Alte Kalk- und Silikatfarben: gut abbürsten und 1mal mit Frafid Tiefgrund oder Tiefgrund LF wasserverdünnbar grundieren Sichtbeton: glatte Stellen (Bojake, Sinterschichten) aufrauen; tiefgrundieren
Verdünnung	wenn nötig mit Wasser zum Rollen max. 2 – 5 % zum Spritzen bis 10 %
Verarbeitungshinweise	nicht unter + 5°C (Gefahr von Verfilmungsschäden)
Abtönen	mit Pintasol Universalmischfarben bis max. 5 % oder Acrylat-Volltondispersionsfarben
Anstrichaufbau	Direkt auf die nötigenfalls behandelten Untergründe 1 – 2 mal Antik-Putz
Anstrichentfernung	Abbeizmittel
Geräte-Reinigung	sofort mit Wasser; nach dem Eintrocknen nur mit Nitro- oder Universal-Verdünner.

Sicherheitsdaten

Kennzeichnung	Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.
Transportvorschriften	Kein Gefahrgut
Abfallcode	08 01 12
VOC-Gehalt	frei (< 4%)

Sicherheitsratschläge

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Verwender erhältlich.

Dieses Merkblatt dient nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. Änderungen bleiben vorbehalten. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.