



F. Fiocchi AG
Lack- und Farbenfabrik
Alte Dübendorferstrasse 3
8305 Dietlikon
Tel. 044 / 833 25 13
www.fiocchi-farben.ch

Technisches Merkblatt

August 2026

Acrotex halbmatt 20%

Latex-Farbe für innen und aussen



Allgemeine Beschreibung

Produktebeschreibung **Acrotex halbmatt 20%** ist eine sehr ausgiebige, geruchlos auftrocknende Acryl-Dispersions-Wandfarbe mit bester Aussenbeständigkeit und erstklassiger Reinigungsfreundlichkeit.

Bindemittel: Acryl – Styrol – Copolymerisatharz

Pigmente: Titandioxid (Rutil) + Extender

Eigenschaften

Acrotex-Anstriche sind höchst schmutzabweisend und dank ihres leichten Glanzes ausgeprägt reinigungsfähig.
Acrotex-Anstriche sind wetterfest, alkalibeständig, nicht vergilbend, beständig gegen Waschmittel, schwache Chemikalien, Oel und Benzin. Bei Bedarf kann der Glanz erhöht werden durch Zusatz von Acrylat-Binder.

Anwendung

Für sämtliche Aussen- und Innen-Anstriche (Wohn- und Industriebereich, Küchen, Fassaden, Mauerwerk etc.).
Halbmatte Anstriche für innen und aussen, auf Mauerwerk und Holz.
Besonders geeignet für höchst strapazierfähige Anstriche in Küchen, Korridoren, Treppenhäusern, Fabrikräumen etc.

Acrotex halbmatt 20% ist nicht geeignet für weichmacherhaltige oder andere PVC-Untergründe. Auf solchen Substraten kann es aufgrund von **Weichmacherwanderung** zu einer **Oberflächenklebrigkeit** des Anstrichs kommen. Nicht geeignet als Bodenfarbe!

Umwelt –Etikette

Eingestuft in der Kategorie B, www.stiftungfarbe.org

TÜV-Süd-Prüfzeugnis: geprüfter VOC/SVOC-Gehalt, bestätigt sehr geringe Emissionen.

Lieferform

Farbtöne: weiss / RAL 9010 / RAL 9016 / NCS S 0500-N / Pastelltöne bis Volltöne z.B. nach S-NCS, RAL etc.

Glanzgrad: halbmatt, 20% (85°)

Konsistenz: pastös / auf Bestellung: Rollqualität oder Spritzqualität

Gebinde

Kunststoffeimer à 5 kg, 13 kg, 22 kg, Farbtöne beliebig

Lagerung

In gut verschlossenen Originalgebinden bis 1 Jahr
Vor Frost schützen!

Technische Daten

Spez. Gewicht	ca. 1,5 g/cm ³
Festkörper	62 %
Verbrauch	5 – 7 m ² pro kg / Anstrich
Trocknung	griffest und überstreichbar nach 2 – 3 Stunden

Beständigkeiten und Filmeigenschaften

Chemikalienresistenz	alkalifest (verseifungsbeständig)
Nassabriebklasse	Nassabriebklasse 2, Scheuerbeständigkeit nach DIN EN 13300, sehr gut scheuerbeständig, besonders strapazierfähig und reinigungsfreundlich (geringe Verschmutzungsanfälligkeit)
Deckvermögen	Kontrastverhältnis - Klasse 2 (bei 7m ² /lt)
Wetterfestigkeit	sehr gut (licht-, vergilbungs- und kreidungsresistent; dauerelastisch; schlagregendicht)

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Applikation	streichen, rollen, spritzen
Vorbehandlung	Der Untergrund muss sauber, trocken und ausreichend ausgehärtet sein. Kreidende oder stark saugende Flächen müssen mit <i>Tiefgrund LF</i> vorbehandelt werden. Flecken (Russ, Teer, Gerbstoffe etc.) mit <i>Haft- und Isoliergrundierung</i> weiss oder <i>Fisolit Aqua-Isoliergrund</i> wv vorstreichen. Alte Kalk- und Silikatfarben: gut abbürsten und 1-mal mit <i>Tiefgrund LF</i> wasserverdünnbar grundieren. Sichtbeton: glatte Stellen (Bojake, Sinterschichten) aufrauen; tiefgrundieren. Innenbereich: nur Gips und sandende Untergründe tiefgrundieren. Vinyl-Tapeten mit nicht migrationsbeständigen Weichmachern nicht mit Seidenglanz- oder Glanzdispersionen streichen (Anstrichfilm wird klebrig)
Verdünnung	wenn nötig mit Wasser zum Streichen und Rollen max. 2 – 5 % zum Spritzen bis 10 %
Abtönen	mit Pintasol Universalmischfarben bis max. 5 % oder Acrylat-Volltondispersionsfarben
Verarbeitungshinweise	nicht unter +5° C (Gefahr von Verfilmungsschäden)
Anstrichaufbau	Direkt auf die nötigenfalls behandelten Untergründe Grundanstrich (mit 5 % Wasser verdünnen); Deckanstrich (bis ca. 3 %)
Anstrichentfernung	Abbeizmittel
Geräte-Reinigung	sofort mit Wasser; eingetrocknete Farbe nur mit Nitro- oder Universal-Verdünner.



F. Fiocchi AG
Lack- und Farbenfabrik
Alte Dübendorferstrasse 3
8305 Dietlikon
Tel. 044 / 833 25 13
www.fiocchi-farben.ch

Technisches Merkblatt

August 2026

Sicherheitsdaten

Kennzeichnung	Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.
Transportvorschriften	Kein Gefahrgut
VeVA-Code	08 01 12
VOC-Gehalt	frei (0.0%)

Sicherheitsratschläge

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Verwender erhältlich.