



F. Fiocchi AG
Lack- und Farbenfabrik
Alte Dübendorferstrasse 3
8305 Dietlikon
Tel. 044 / 833 25 13
www.fiocchi-farben.ch

Technisches Merkblatt

November 2015

Nitro-Universal-Verdünner 788

Allgemeine Beschreibung

Produktebeschreibung	Universell verwendbarer Verdünner mit ausgezeichneter Verträglichkeit und Lösekraft für alle üblichen Bindemittel- und Lacksysteme (insbesondere auch für nitrocellulosehaltige Bindemittelsysteme).
Zusammensetzung	Toluol, Xylol, Ethlyacetat, Butan-1-ol
Verwendung	Gut geeignet als universeller Reiniger und Entfettungsmittel Universell für alle Lacksysteme (auch nitrocellulosehaltige Lacke) Wichtige Hinweise: <ul style="list-style-type: none">- Mit allen 2K-Rucopur und Atapur-Lacken besteht gute Verträglichkeit- Achtung: Hochzieheffekte beim Überarbeiten von frischen KH-Anstrichen !
Gebinde	Kunststoffgebinde: 1,0 / 5,0 / 10,0 Liter; 22 kg / Fass à 170 kg netto
Lagerung	Lagerklasse 3 Entzündliche flüssige Stoffe Im Originalbehälter baubewahren, bis 1 Jahr. Dicht verschlossen, kühl, und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen. An einem gut belüfteten Ort lagern.

Technische Daten

Spez. Gewicht:	0,85 g/cm ³
Flammpunkt:	<21°C

Sicherheitsdaten

Gefahrenkennzeichnung	Kennzeichnung gemäss Richtlinie (EU) 1272/2008 Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.
Transport	ADR/RID: 3 / II
Abfallcode	14 06 03
UN-Nr	1993
VOC Gehalt	100%

Sicherheitsratschläge

Auch bei der Verarbeitung schadstoffärmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Verwender erhältlich.

Dieses Merkblatt dient nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. Änderungen bleiben vorbehalten. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.